

Preparación de superficie: Granallado o Chorreado abrasivo con árido hasta alcanzar un grado Sa. 2 ½ según norma ISO 8501-1

Durabilidad en años según ISO 12944	Nº de sistema según ISO 12944	Durabilidad estimada (en años)	CATEGORÍA C3 según ISO 12944 (corrosividad media)									
			Imprimación			Capas intermedias			Capas de acabado			μ totales del sistema
			Capas	μ totales	Producto	Capas	μ totales	Producto	Capas	μ totales	Producto	
Baja 2-5	A3.01	3-4	2	80	HK-47	---	---	---	1	40	SOLESMALT	120
	A3.07	4 mínimo	1	40	TAC PRIMER	1	40	AS-90	1	40	EUROPOL	120
	A3.07	4-5	2	80	TAC PRIMER	---	---	---	1	40	EUROPOL	120
Media 5-15	A3.02	5 mínimo	2	80	HK-47	---	---	---	2	80	SOLESMALT	160
	(*)	5-8	1	50	TAC PRIMER	1	60	AS-90	1	50	EUROPOL	160
	A3.08	8-12	2	80	TAC PRIMER	---	---	---	2	80	EUROPOL	160
Alta más de 15	A3.09	15	1	60	HK-2E	1	60	AS-90	2	80	EUROPOL	200
	A3.09	15-18	2	80	HK-2E	---	---	---	2	120	EUROPUR HB	200
	A3.09	15-18	1	80	HK-80	---	---	---	2	120	EUROPUR HB	200
	A3.11	15-20	1	60	AS-33	---	---	---	2	100	EUROPOL	160

(*) Sistema tipo A3.08 con menor durabilidad estimada (no indicado en ISO)