

Preparación de superficie: Granallado o Chorreado abrasivo con árido hasta alcanzar un grado Sa. 2 ½ según norma ISO 8501-1

Durabilidad en años según ISO 12944	Nº de sistema según ISO 12944	Durabilidad estimada (en años)	CATEGORÍA C2 según ISO 12944 (corrosividad baja)									μ totales del sistema
			Imprimación			Capas intermedias			Capas de acabado			
			Capas	μ totales	Producto	Capas	μ totales	Producto	Capas	μ totales	Producto	
<b>Baja</b> 2-5	A2.01	2-4	1	40	ST-28	---	---	---	1	40	SOLESMALT	80
	A2.01	4-5	1	40	HK-47	---	---	---	1	40	SOLESMALT	80
<b>Media</b> 5-15	A2.02	5 mínimo	2	80	ST-28	---	---	---	1	40	SOLESMALT	120
	A2.02	5-7	2	80	HK-47	---	---	---	1	40	SOLESMALT	120
	A2.06	7-10	1	40	TAC PRIMER	1	40	AS-90	1	40	EUROPOL	120
	A2.06	10-12	2	80	TAC PRIMER	---	---	---	1	40	EUROPOL	120
<b>Alta</b> más de 15	A2.07	15	1	50	HK-2E	1	60	AS-90	1	50	EUROPOL	160
	A2.07	15-20	2	80	HK-2E	---	---	---	2	80	EUROPOL	160
	A2.07	15-20	1	80	HK-80	---	---	---	2	80	EUROPOL	160